



ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО 64А

Дата: 22.09.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	Поливинилацетатна (ПВА) дисперсия
Консистенция	Високо вискозна течност
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване
Вискозитет в м Pa.s (по Брукфийлд RVT 5/20)	13.000 - 19.000
Плътност (DIN 53479)	Около 1.1 гр./см3
Съдържание на твърди частици (%)	59.0-61.0
pH	3.5 – 5.5
Минимална температура за образуване на филм °C	6
Отворено време*	15 мин.
Време на притискане	1 – 2ч.
Сила на натиск	1 - 2 кг/см2
Водоустойчивост (съгласно DIN EN 204)	D2
Разход: залепване на цели повърхности	Около 80 - 120 гр./м2
Разход: сглобяване	Около 150 – 180 гр./м2

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

64А Ultra Fast Wood Adhesive е готово за употреба, бързо съхнещо лепило за дърво на основата на ПВА.

Характеристики:

- Лесно се нанася
- Прозрачно след изсъхване
- Висока якост на залепване
- Ултра бързо изсъхване

Приложения:

- Подходящ за залепване на всички най-често употребявани дървени плоскости; дървени материали; продукти от хартия;
- Подходящ за залепване на дърво, картон, талашит, фурнир;
- При монтаж на мека дървесина;
- При закрепване на строителни сглобки като длаб и зъб и др.

Опаковка:

Цвят: бял

Опаковка: пластмасова опаковка 750 гр.

Повърхности:

Вид: порести повърхности – дърво и картон.
Състояние на повърхността: повърхността на материалите, които ще се залепват, трябва да бъде гладка, без грапавини, суха, обезмаслена и обезпрашена. Повърхностите трябва да пасват добре една към друга. При по-големи разминавания времето за втвърдяване се удължава и силата на якостта на залепването е по-слаба.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опитите ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.

Подготовка: якостта на залепване е по-добра ако гладките повърхности се обработят чрез пясъкоструене.

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Нанасяне:

Метод: Нанесете лепилото с помощта на четка или гребен върху една от повърхностите. Прикрепете повърхностите една към друга и ги оставете притиснати за минимум 20 минути. Време на притискане: ако е приложимо, в зависимост от температурата на пресата и производствената скорост.

Температура: +5°C до +30°C

Почистване: Може да почистите инструментите и материалите от невтвърдено 64А Ultra Fast Wood Adhesive с вода. Втвърденото лепило се отстранява механично. **Възстановяване:** с 64А Ultra Fast Wood Adhesive

Съхранение:

24 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C.

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми. Носете защитни ръкавици.

За повече информация вижте етикета.

Препоръки:

При закрепване на определени видове дървени повърхности като дъб или твърда дървесина от тропични видове е възможно обезцветяване.

Не разреждайте лепилото